# Technisches Datenblatt

## WP MS Polymer spritzbar

| | |
|---|---|
| Basis | Hybrid MS Polymer |
| Dichte | 1,56 g/ml |
| Farbe | weiß \| schwarz |
| Hautbildungszeit (23°C/55 % RV) | 16 Minuten |
| Aushärtung 24 h | ± 2 mm |
| Schrumpfung | keine |
| Dehnbarkeit | 25 % |
| Temperaturbeständigkeit (nach vollständiger Aushärtung) | -40°C bis +100°C |
| Mechanische Eigenschaften 2 mm Film | |
| Shore Härte DIN 53505 | 40 |
| Modulus 100% DIN 53504 | 0,75 MPa |
| Zugfestigkeit DIN 53504 | 1,20 MPa |
| Reißdehnung DIN 53504 | 400 % |

Haltbarkeit
In ungeöffneter Originalverpackung, bei kühler und trockener Lagerung und einer Lagertemperatur von + 5°C bis + 25°C, bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum. Frostbeständig bis -15°C während.

Eigenschaften

- Witterungs-, feucht- und schimmelbeständig
- Hohe mechanische Beständigkeit und Dehnbarkeit
- Einfache Anwendung durch Spritzpistole, Pinsel oder Rolle
- Langlebig, dauerelastisch
- Nass in Nass anwendbar
- Fast geruchlos
- Absorbiert akustische und mechanische Vibrationen
- Frei von Isocyanaten, Lösungsmittel und Silikon
- Nicht korrosiv bei Metallen
- Keine Blasenbildung und keine Schrumpfung

Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.

**Werkstatt-Produkte GmbH**
Hahnerberger Str. 175
42349 Wuppertal
vertr. d. d. Geschäftsführer
Mathias Grundhoff,
Markus Wehrmann

**Kontakt**
Tel: +49 (0) 202 - 495 839-0
Fax: +49 (0) 202 495 839-10
Shop: www.werkstatt-produkte.de
Mail: info@werkstatt-produkte.de

Die Angaben sind nach bestem Gewissen erstellt worden und dienen nur zur Information. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Vor der Anwendung sind Tests erforderlich. Der Anwender ist für Schutzmaßnahmen selbst verantwortlich.

# Technisches Datenblatt

| Anwendung |
| --- |
| ○ Dichtstoff für verschiedene Gebäude, beispielsweise für Fugen und Rissen zwischen Tafeln, Platten, Bänder, Rohre etc.<br>○ Schutzspray gegen mechanischen und korrosiven Einflüssen<br>○ Zur Reduzierung von Schallübertragung im Falle von akustischen Vibrationen und mechanischen Schwingungen<br>○ Speziell entwickelter Dichtstoff für Reparaturen beschädigter Teile in der Automobilindustrie |
| Empfehlung |
| Im Allgemeinen hält WP MS POLYMER *spritzbar* perfekt, ohne die Verwendung eines Primers, auf verschiedenen Oberflächen, wie Glas, glasierte Oberflächen, eloxiertes Aluminium, lackiertem Holz und verschiedene Kunststoffen. Poröse Oberflächen, wenn notwendig, mit einem Primer vorbehandeln. Haftungstests vor der Anwendung werden empfohlen. |
| **RoHS konform** |

**Werkstatt-Produkte GmbH**
Hahnerberger Str. 175
42349 Wuppertal
vertr. d. d. Geschäftsführer
Mathias Grundhoff,
Markus Wehrmann

**Kontakt**
Tel: +49 (0) 202 - 495 839-0
Fax: +49 (0) 202 495 839-10
Shop: www.werkstatt-produkte.de
Mail: info@werkstatt-produkte.de

Die Angaben sind nach bestem Gewissen erstellt worden und dienen nur zur Information. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Vor der Anwendung sind Tests erforderlich. Der Anwender ist für Schutzmaßnahmen selbst verantwortlich.