Technisches Datenblatt

Gehäusedichtmasse

Farbe	rot
Basis	oxim
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Standvermögen (ISO 7390)	<2mm
Dichte	1,18 g/ml
Hautbildungszeit (23°C/55% RF)	ca. 5 Minuten
Frostbeständig bis -15°C während des Transports	ja
Haltbarkeit (zwischen +5°C und +25°C)	12 Monate
Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung	-60°C bis +250°C
Mechanische Werte bei einer 2 mm Schicht	
Shore Härte A (3 s) (DIN 53505)	40
Zugfestigkeit (DIN 53504)	3,4 MPa (N/mm²)
Bruchdehnung (DIN 53504)	330 %
Lagerstabilität	12 Monate nach Herstellung (an einem kühlen trockenen Ort zwischen +5°C und +25°C)
Produktbeschreibung	

WP Gehäusedichtmasse bietet eine außergewöhnlich starke Haftung auf Metalloberflächen und schützt diese zuverlässig vor Korrosion. Dieses hochwertige Dichtmittel ist hitzebeständig, neutral vernetzend und widersteht problemlos äußeren Einflüssen wie Witterung, Vibrationen, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen. Nach einer Aushärtungszeit von 24 Stunden ist WP Gehäusedichtmasse vollständig belastbar und hält Temperaturen von bis zu 250°C stand. Durch die Reaktion mit Luftfeuchtigkeit verwandelt sich das Material in eine dauerelastische, widerstandsfähige Dichtmasse.

Anwendungseinschränkungen:
Nicht für PP, PE, PMMA, PC, PTFE und auf bitumenöse Untergründe geeignet. Nicht überstreichbar.

Anwendung:
Die Oberflächen sollten gründlich gereinigt, trocken und stabil sein. Es wird empfohlen, vor der Anwendung eine Haftungsprüfung durchzuführen.

Werkstatt-Produkte GmbH
Hahnerberger Str. 175
42349 Wuppertal
vertr. d. d. Geschäftsführer
Mathias Grundhoff,
Markus Wehrmann

Kontakt

Tel: +49 (0) 202 - 495 839-0
Fax: +49 (0) 202 495 839-10
Shop: www.werkstatt-produkte.de
Mail: info@werkstatt-produkte.de

Die Angaben sind nach bestem Gewissen erstellt worden und dienen nur zur Information. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Vor der Anwendung sind Tests erforderlich. Der Anwender ist für